

YACHT VERNIS

Vernis souple incolore

PROPRIÉTÉS

- Décore, imperméabilise le bois dans la durée.
- Résiste tout particulièrement aux diverses intempéries : brouillard, neige, pluie, eau salée...
- Idéal pour les pièces soumises à une forte humidité (salles de bains) ou pour les bateaux. (Au-dessus de la ligne de flottaison).
- Enrichi en résines alkydes souples pour résister aux variations dimensionnelles du bois.
- Ne cloque pas, ne s'écaille pas. Lavable.
- Protège RUSTOL-OWATROL®* afin de donner un aspect rouille déco au supports métal.

DESCRIPTION

Vernis incolore de protection et de décoration tous bois issu de la technologie marine.

Conjugue performance et facilité d'application.

Spécial climats rudes et humides.

ASPECT


Satin
Brillant

FORMAT

0,25L - 0,75L
2,5L

USAGE

Intérieur/
Extérieur



Édité le 01/02/2023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résines alkydes modifiées polyuréthanes
Aspect en boîte	Fluide
Supports d'application	Tous bois**, boiseries, huisseries, meubles, bateaux. Non adapté au sol.
Rendement	18 m ² au litre par couche selon état et porosité du support et mode d'application
Dilution	Prêt à l'emploi
Matériel d'application	Brosse, rouleau laqueur (type laine poils ras), pistolet
Conditions d'application	Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit.
Séchage à 20°C	Hors poussière : 5 heures Recouvrable : 24 heures
Nettoyage des outils	White-spirit
Conservation	2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé
Stockage	A l'abri du gel et des températures élevées
Densité	0.935 ± 0.05
Viscosité	250-350 Cp
Extrait sec	58% ± 3.
Brillance 60°	Satin 30-50 - Brillant >85
Classification	Famille 1 - Classe 4a (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005)
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l. Ce produit contient au maximum 400g/l COV

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application. Satin : Bien agiter à l'aide d'une spatule afin d'homogénéiser les agents de matage. Insister sur le fond du pot. Eviter au maximum l'introduction d'air dans le produit au mélange.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10 °C et supérieure à + 25 °C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal.
- Se conformer aux normes et DTU en vigueur.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.
- Travailler dans une atmosphère bien ventilée.
- Utiliser une brosse, un rouleau laqueur ou un spalter neuf. Ne pas plonger la brosse directement dans le pot (risque de salissure), préférez prélever la quantité nécessaire dans un récipient jetable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- **Sur bois neufs**, poncer (grain 180) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
Les tanins et les huiles naturelles de certains bois exotiques empêchent la pénétration et le séchage des produits de finition. Il est donc recommandé de laisser ces bois un an aux intempéries avant de les restaurer avec du NET-TROL** ou du WOOD CLEANER**.
- **Sur bois grisailés extérieurs**, dégriser à l'aide du NET-TROL** ou du WOOD CLEANER**.
- **Sur bois huilés noircis extérieurs**, déshuiler à l'aide d'AQUANETT**+NET-TROL** ou WOOD RENOVATOR**+WOOD CLEANER**.
- **Sur bois déjà lasurés**, l'application est possible à condition que la lasure existante soit en bon état. Il faudra cependant procéder à un ponçage (grain 280) minutieux sur toute la surface.
- **Sur ancien vernis non endommagé**, éliminer les éventuelles parties friables puis dépolir toute la surface pour une meilleure accroche.
- **Sur ancien vernis en mauvais état (craquelé, écaillé...)**, remettre à nu le support par ponçage ou décapage sur toute la surface.
- Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer 2 couches de YACHT VERNIS dans le sens du veinage du bois, croiser les passes en les égalisant. Respecter au maximum la topographie du support pour l'application. Veiller à ne pas stopper l'application en milieu de surface pour éviter au maximum les reprises. Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par des surfaces au maximum de 2 m sur 2 m.
- Laisser sécher 24 heures entre les couches.
- Sur bois particulièrement absorbant, appliquer 3 couches.
- En cas d'application au pistolet, il est possible de diluer le YACHT VERNIS avec du White-spirit à raison de 5 à 10%. Prévoir si nécessaire un lissage afin d'éviter les coulures éventuelles.

CONSEIL DÉCO DU PRO

Pour un fini optimal, il est conseillé de procéder à un ponçage fin (grain 280) entre chaque couche.

ENTRETIEN

Rénovation usuelle, appliquer 1 ou 2 couches de YACHT VERNIS selon l'état, après avoir procédé à un brossage ou à un égrenage.

Rénovation tardive sur un support très abîmé, revenir au bois nu par ponçage ou décapage puis appliquer 2 ou 3 couches de YACHT VERNIS selon la porosité bois.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

** Sauf bois contenant des agents anti-oxydant tel que l'Iroko.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 01/02/2023.**

Retrouvez toutes nos solutions sur

www.linitop.com

Linitop est une marque



Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099