



HARDENER SK

DESCRIPTION DU PRODUIT

Durcisseur utilisé comme composant B des produits à deux composants d'Iki Parket. L'ajout de 10% à des produits à base aqueuse entraîne une amélioration substantielle des propriétés finales en général.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Amélioration des résistances chimiques en général (eau, alcool, détergents, crèmes, etc.)
- Amélioration de la résistance aux rayures.
- Amélioration de la résistance aux marques de talon (sur les sols).
- Amélioration de l'adhérence sur divers substrats.
- Incorporation facile avec agitation manuelle.
- N'affecte pas le degré de brillance du produit final.

CARACTÉRISTIQUES

Durée de vie du mélange	4 heures
Viscosité Coupe Ford N°4	32"
Poids spécifique	1,18 g/cm³
Solides	60%
pH-	7.8
Stabilité sans ouvrir l'emballage (protéger contre le gel)	Minimum 6 mois.

MODE D'EMPLOI

Ajouter le produit au moment de l'utilisation et agiter manuellement immédiatement. Dose de 10%. La durée de vie du mélange est de 3 à 4 heures. Utilisé dans les produits suivants :

- PRIMER PROFESSIONAL
- PRIMER PROFESSIONAL WHITE
- STONE 2K
- ELITE PROFESSIONAL
- NATURE
- ZEROBAC
- DECK PROFESSIONAL

OBSERVATIONS

HARDENER SK est spécifiquement conçu pour être utilisé dans les produits pour les sols en bois. Voir les recommandations des fiches techniques.

IRURENA GROUP Ctra. de Tolosa s/nº . Apdo 30 20730 Azpeitia - Guipúzcoa - Espagne

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent bien au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc...sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.