

FICHE TECHNIQUE PARQUET MASSIF EXOTIQUE IROKO

DESCRIPTION

Parquet Massif

Essence : Iroko Provenance : Afrique

Couleur : bois brun-jaune à brun foncé

Densité : 650 kg/m³

SPÉCIFICITÉS

Section 70 x 10 mm Longueur : 300-1200 mm

Assemblage : Rainure et languette

sans chanfrein

finition : Brut - reversible G₀/ Joint PDB

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ACOUSTIQUES


Les propriétés indiquées concernent les bois arrivés à maturité. Ces propriétés peuvent varier de façon notable selon la provenance et les conditions de croissance des bois.

	Moyenne	Ecart-type		Moyenne	Ecart-type
Densité* :	0.64	0.06	contrainte de rupture en compression :	54 MPa	6MPa
Dureté monnin* :	4.1	0.9	contrainte de rupture en flexion statique :	87 MPa	15MPa
Coeff de retrait volume :	0.44 %	0.07 %	Modèle d'élasticité :	12840Mpa	2496MPa
Retrait tangenciel total (RT) :	5.4 %	0.7 %			
Retrait radial total (RR) :	3.5 %	0.4 %			
Ratio RT/RR:	1.5				
Pt de saturation des fibres :	23 %				
Stabilité en service : stable					

(* : à 12% d'humidité, avec 1 MPa = 1N/mm²)

Facteur de qualité musicale : 126.8 mesuré à 2527 Hz

COV:



Classement au feu : Cfl-S1 (Suivant EN 14342)

Classement d'usage :



(cf: XP B53-66)